

MENU **SEARCH** **INDEX** **DETAIL**

1/1

**JAPANESE PATENT OFFICE****PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**

(11)Publication number: 11040358

(43)Date of publication of application:
12. 02. 1999

(51) Int. Cl.

H05B 33/14
C08G 61/02
C09D 11/00
C09D165/04
C09K 11/06
H05B 33/10

(21)Application number: 09191681 (71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing: 16. 07. 1997 (72)Inventor: KIGUCHI HIROSHI
KANBE SADA0


(54) COMPOSITION FOR ORGANIC EL ELEMENT AND MANUFACTURE OF ORGANIC EL ELEMENT

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simply conduct patterning in a short time with high accuracy simply optimize film designing and a luminescent characteristic, and easily adjust color development efficiency.

SOLUTION: A composition for an organic EL element in which a pattern is formed by an ink jet process contains a precursor of a conjugated polymer organic compound for forming mainly luminescent layers 106-108 and at least one fluorescent dye for varying the luminescent characteristic of the luminescent layer. As the precursor, for example, polyvinylene phenylene or its derivative is listed. As the fluorescent dye, for example, rhodamine B, distyryl biphenyl, coumarin, tetraphenyl butadiene, and a derivative of them are listed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998 Japanese Patent Office

MENU

SEARCH

INDEX

DETAIL

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-40358

(43) 公開日 平成11年(1999) 2月12日

(51) Int.Cl.⁴

識別記号

F I

H 0 5 B 33/14

H 0 5 B 33/14

C 0 8 G 61/02

C 0 8 G 61/02

C 0 9 D 11/00

C 0 9 D 11/00

165/04

165/04

C 0 9 K 11/06

C 0 9 K 11/06

Z

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 14 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-191681

(22) 出願日 平成9年(1997) 7月16日

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 木口 浩史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 神戸 貞男

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内


(74) 代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

(54) 【発明の名称】 有機EL素子用組成物および有機EL素子の製造方法

(57) 【要約】

【課題】簡便にかつ短時間で精度の高いパターンニングを行うことが可能で、膜設計や発光特性の最適化を簡単に行うことができ、また、発色効率の調整が容易である。

【解決手段】インクジェット方式によりパターン形成される有機EL素子用組成物であって、主として発光層106~108を形成する共役系高分子有機化合物の前駆体と、発光層の発光特性を変化させるための少なくとも1種の蛍光色素を含む。前記前駆体としては、例えばポリビニレンフェニレンまたはその誘導体が挙げられる。蛍光色素としては、例えばローダミンB、ジスチルルビフェニル、クマリン、テトラフェニルブタジエン、キナクリドンおよびそれらの誘導体が挙げられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット方式によりパターン形成される有機EL素子用組成物であって、
主として、発光層を形成する共役系高分子有機化合物の前駆体と、
前記発光層の発光特性を変化させるための少なくとも1種の蛍光色素とを含むことを特徴とする有機EL素子用組成物。

【請求項2】 前記発光特性は、光吸収極大波長である請求項1に記載の有機EL素子用組成物。

【請求項3】 前記前駆体はポリアリレンビニレン前駆体である請求項1または2に記載の有機EL素子用組成物。

【請求項4】 前記ポリアリレンビニレン前駆体はポリパラフェニレンビニレンまたはその誘導体の前駆体である請求項3に記載の有機EL素子用組成物。

【請求項5】 前記蛍光色素はローダミンまたはローダミン誘導体である請求項1ないし4のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【請求項6】 前記蛍光色素はジスチリルビフェニルおよびその誘導体である請求項1ないし4に記載の有機EL素子用組成物。

【請求項7】 前記蛍光色素はクマリンまたはクマリン誘導体である請求項1ないし4に記載の有機EL素子用組成物。

【請求項8】 前記蛍光色素はテトラフェニルブタジエン(TPB)またはテトラフェニルブタジエン誘導体である請求項1ないし4に記載の有機EL素子用組成物。

【請求項9】 前記蛍光色素はキナクリドンまたはキナクリドン誘導体である請求項1ないし4に記載の有機EL素子用組成物。

【請求項10】 前記前駆体および前記蛍光色素が極性溶媒に溶解または分散された状態で存在する請求項1ないし4のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【請求項11】 前記蛍光色素の添加量は、前記共役系高分子有機化合物の前駆体固型分に対し0.5～10wt%である請求項1ないし8のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【請求項12】 前記組成物中には潤滑剤が含まれている請求項1ないし11のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【請求項13】 前記請求項1ないし12のいずれかの組成の有機EL素子用組成物を用いて、
インクジェット方式により前記組成物をヘッドから噴出させてパターンを形成する工程と、
加熱処理により前記組成物中の前記前駆体を高分子化させて発光層を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】本発明は、EL素子用組成物、特に有機EL素子用組成物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含む固体薄膜の両面に陰極と陽極とを取り付けた構成を有している。電極間に電圧を印加すると、薄膜に電子及び正孔(ホール)が注入され、それらは印加された電場により薄膜中を移動し再結合する。この再結合に際し放出されたエネルギーによりエキシトン(励起子)が生成し、このエキシトンが基底状態へ戻る際にエネルギー(蛍光・リン光)を放出する現象をEL発光という。

【0003】この有機EL素子の特徴は、10V以下の低電圧で100～100000cd/m²程度の高輝度の面発光が可能となることである。また、有機化合物を用いれば、材料選択に無限の可能性があるという他の材料系にはない優位性を有している。すなわち、蛍光物質の種類を適宜選択することにより青色から赤色までのあらゆる可視光の発光が可能になる。

【0004】ここで、素子の発光効率と安定性の重要な部分を担うのが発光層である。これまでに発光効率の向上と発光波長の変換を目的として、発光層に高効率の蛍光色素をドーピングすることが行われてきた。

【0005】従来の有機EL素子は、主として低分子系色素(ホスト材料)を使用し、これを薄膜に形成して積層型有機薄膜EL素子としたものである。このような有機薄膜EL素子は、低分子量のホスト材料に対して蛍光色素が添加されたものであり、例えば、アルミキノリノール錯体(Alq₃)、ジスチリルビフェニル等のホスト材料に、ペリレン、ジスチリルビフェニル等の蛍光色素を添加するもの等が挙げられる。

【0006】このような低分子系色素を薄膜に形成するためには、真空蒸着法が用いられているが、真空蒸着法の場合、均質で欠陥がない薄膜を得ることは困難であり、形成された薄膜は安定性や強度の点で問題がある。すなわち、素子を昇温した場合に有機分子の結晶化、凝集が生じ、結晶化した部分は電極と接触できず、非発光部分(いわゆるダークスポット)を生じる問題がある。また、真空蒸着法によって数層もの有機層を形成するには長時間を要するため、効率的な素子の製造方法とは言えないものであった。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、簡便にかつ短時間で精度の高いパターンニングを行うことができるとともに、膜設計や発光特性の最適化を簡単に行うことができ、また発光効率の調整が容易であるとともに、薄膜の耐久性が優れた有機EL素子用組成物および有機EL素子の製造方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記(1)～(13)の本発明により達成される。

【0009】(1) インクジェット方式によりパターン形成される有機EL素子用組成物であって、主として、発光層を形成する共役系高分子有機化合物の前駆体と、前記発光層の発光特性を変化させるための少なくとも1種の蛍光色素を含むことを特徴とする有機EL素子用組成物。

【0010】(2) 前記発光特性は、光吸収極大波長である上記(1)に記載の有機EL素子用組成物。

【0011】(3) 前記前駆体はポリアリレンビニレン前駆体である上記(1)または(2)に記載の有機EL素子用組成物。

【0012】(4) 前記ポリアリレンビニレン前駆体はポリパラフェニレンビニレンまたはその誘導体の前駆体である上記(3)に記載の有機EL素子用組成物。

【0013】(5) 前記蛍光色素はローダミンまたはローダミン誘導体である上記(1)ないし(4)のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【0014】(6) 前記蛍光色素はジスチリルピフェニルおよびその誘導体である上記(1)ないし(4)のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【0015】(7) 前記蛍光色素はクマリンまたはクマリン誘導体である上記(1)ないし(4)に記載の有機EL素子用組成物。

【0016】(8) 前記蛍光色素はテトラフェニルブタジエン(TPB)またはテトラフェニルブタジエン誘導体である上記(1)ないし(4)のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【0017】(9) 前記蛍光色素はキナクリドンまたはキナクリドン誘導体である上記(1)ないし(4)に記載の有機EL素子用組成物。

【0018】(10) 前記前駆体および前記蛍光色素が極性溶媒に溶解または分散された状態で存在する上記(1)ないし(4)のいずれかに記載の有機EL素子用

組成物。

【0019】(11) 前記蛍光色素の添加量は、前記共役系高分子有機化合物の前駆体固型分に対し0.5~10wt%である上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【0020】(12) 前記組成物中には潤滑剤が含まれている上記(1)ないし(11)のいずれかに記載の有機EL素子用組成物。

【0021】(13) 上記(1)ないし(12)のいずれかの組成の有機EL素子用組成物を用いて、インクジェット方式により前記組成物をヘッドから噴出させてパターンを形成する工程と、加熱処理により前記組成物中の前記前駆体を高分子化させて発光層を形成する工程とを有することを特徴とする有機EL素子の製造方法。

【0022】


【発明の実施の形態】以下、本発明の有機EL素子用組成物を詳細に説明する。

【0023】本発明の有機EL素子用組成物は、インクジェット方式によりパターン形成される有機EL素子用組成物であって、主として発光層を形成する共役系高分子有機化合物の前駆体(以下「前駆体」という)と、前記発光層の発光特性を変化させるための少なくとも1種の蛍光色素を含むものである。

【0024】前記前駆体は、蛍光色素等とともに有機EL素子用組成物として薄膜に成形された後、例えば化学式(I)に示すように、加熱硬化させることによって共役系高分子有機EL層を生成し得るものをいい、例えば前駆体のスルホニウム塩の場合、加熱処理されることによりスルホニウム基が脱離し、共役系高分子有機化合物となるもの等である。

【0025】

【化1】







【0026】かかる共役系高分子有機化合物は固体で強い蛍光を持ち、均質な固体超薄膜を形成することができる。しかも形成能に富みITO電極との密着性も高い。さらに、このような化合物の前駆体は、硬化した後は強固な共役系高分子膜を形成することから、加熱硬化前に

においては前駆体溶液(エマルジョン)を後述するインクジェットパターンニングに適用可能な所望の粘度に調整することができ、簡便かつ短時間で最適条件の膜形成を行うことができる。

【0027】このような前駆体としては、例えばポリア

リレンビニレン前駆体が好ましい。ポリアリレンビニレン前駆体は水溶性あるいは有機溶媒に可溶であり、ポリマー化が可能であるため、光学的にも高品質の薄膜を得ることができる。

【0028】このようなポリアリレンビニレン前駆体としては、PPV（ポリ（パラフェニレンビニレン））前駆体、MO-PPV（ポリ（2,5-ジメトキシ-1,4-フェニレンビニレン））前駆体、CN-PPV（ポリ（2,5-ビスヘキシルオキシ-1,4-フェニレン-(1-シアノビニレン)））前駆体、MEH-PPV（ポリ[2-メトキ



(II)

【0030】PPVまたはPPV誘導体の前駆体は水に可溶であり、成膜後の加熱により高分子化してPPV層を形成する。さらに、PPVは強い蛍光を持ち、また二重結合のπ電子がポリマー鎖上で非極在化している導電性高分子でもあるため、高性能の有機EL素子を得ることができる。

【0031】前記PPV前駆体に代表される前駆体の含有量は、組成物全体に対して0.01~10.0wt%が好ましく、0.1~5.0wt%がさらに好ましい。前駆体の添加量が少な過ぎると共役系高分子膜を形成するのに不十分であり、多過ぎると組成物の粘度が高くなり、

シ-5-(2'-エチルヘキシルオキシ)] -パラフェニレンビニレン) 前駆体、等のPPV誘導体の前駆体、PTV（ポリ（2,5-チエニレンビニレン））前駆体等のポリ（アルキルチオフェン）前駆体、PFV（ポリ（2,5-フリレンビニレン））前駆体、ポリ（パラフェニレン）前駆体、ポリアルキルフルオレン前駆体等が挙げられるが、なかでも化学式(II)に示すPPVまたはその誘導体の前駆体が特に好ましい。

【0029】

【化2】

インクジェット方式による精度の高いパターンニングを行うのに適さない場合がある。

【0032】さらに、本発明の有機EL素子用組成物は少なくとも1種の蛍光色素を含む。これにより、発光層の発光特性を変化させることができ、例えば、発光層の発光効率の向上、または光吸収極大波長（発光色）を変えるための手段としても有効である。

【0033】すなわち、蛍光色素は単に発光層材料としてではなく、発光機能そのものを担う色素材料として利用することができる。例えば、共役系高分子有機化合物分子上のキャリア再結合で生成したエキシトンのエネルギー

ギーをほとんど蛍光色素分子上に移すことができる。この場合、発光は蛍光量子効率が高い蛍光色素分子からのみ起こるため、EL素子の電流量子効率も増加する。したがって、EL素子用組成物中に蛍光色素を加えることにより、同時に発光層の発光スペクトルも蛍光分子のものとなるので、発光色を変えるための手段としても有効となる。

【0034】なお、ここでいう電流量子効率とは、発光機能に基づいて発光性能を考察するための尺度であって、下記式により定義される。

【0035】 $\eta_E = \text{放出されるフォトンのエネルギー} / \text{入力電気エネルギー}$

そして、蛍光色素のドーピングによる光吸収極大波長の変換によって、例えば赤、青、緑の3原色を発光させることができ、その結果フルカラー表示体を得ることが可能となる。

【0036】さらに蛍光色素をドーピングすることにより、EL素子の発光効率を大幅に向上させることができる。

【0037】蛍光色素としては、赤色の発色光を有するローダミンまたはローダミン誘導体であることが好ましい。これらの蛍光色素は、低分子であるため水溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく、均一で安定した発光層の形成が容易である。

【0038】このような蛍光色素として、例えばローダミンB、ローダミンBベース、ローダミン6G、ローダミン101過塩素酸塩等が挙げられ、これらを2種以上混合したものであってもよい。

【0039】また、蛍光色素としては、緑色の発色光を有するキナクリドンおよびその誘導体であることが好ましい。これらの蛍光色素は上記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【0040】さらに、蛍光色素としては、青色の発色光を有するジスチリルピフェニルおよびその誘導体であることが好ましい。これらの蛍光色素は上記赤色蛍光色素と同様、水溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【0041】また、青色の発色光を有する他の蛍光色素としては、クマリンおよびその誘導体であることが好ましい。これらの蛍光色素は上記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【0042】このような蛍光色素としては、例えばクマリン、クマリン-1、クマリン-6、クマリン-7、クマリン120、クマリン138、クマリン152、クマリン153、クマリン311、クマリン314、クマリン334、クマリン337、クマリン343等が挙げられる。

【0043】さらに別の青色の発色光を有する蛍光色素

としては、テトラフェニルブタジエン(TPB)またはTPB誘導体であることが好ましい。これらの蛍光色素は上記赤色蛍光色素等と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【0044】以上のような蛍光色素は、1種または2種以上を混合して用いることができる。

【0045】これらの蛍光色素は、前記共役系高分子有機化合物の前駆体固型分に対し、0.5~10wt%添加されることが好ましく、1.0~5.0wt%添加されることがより好ましい。蛍光色素の添加量が多過ぎると発光層の耐候性および耐久性の維持が困難となり、一方、添加量が少な過ぎると、上述したような蛍光色素を加えることによる効果が十分に得られない。

【0046】また、上記前駆体および蛍光色素は極性溶媒に溶解または分散していることが好ましい。極性溶媒は、上記前駆体、蛍光色素等を容易に溶解または均一に分散させることができるため、インクジェット用ノズル口での有機EL組成物中の固型分が付着したり目詰りを起こすことを防止するとともに、ノズル口におけるインクの接触角を高く維持することに寄与し、これによってインクの飛行曲りを防止することができる。

【0047】このような極性溶媒とは、例えば、水、メタノール、エタノール等の水と相溶性のあるアルコール、N、N-ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチルピロリドン(NMP)、ジメチルイミダゾリン(DMI)、ジメチルスルホキシド(DMSO)等の有機溶媒または無機溶媒が挙げられ、これらの溶媒を2種以上適宜混合したものであってもよい。

【0048】さらに、前記組成物中に潤滑剤が含まれていることが好ましい。これにより、組成物がインクジェットノズル口で乾燥・凝固することを有効に防止することができる。かかる潤滑剤としては、例えばグリセリン、ジエチレングリコール等の多価アルコールが挙げられ、これらを2種以上混合したものであってもよい。

【0049】潤滑剤の添加量としては、組成物全体量に対し5~20wt%程度が好ましい。

【0050】なお、その他の添加剤や被膜安定化材料を添加してもよく、例えば、安定剤、老化防止剤、pH調整剤、防腐剤、樹脂エマルジョン、レベリング剤等を用いることができる。

【0051】上記の前駆体と蛍光色素とを含む有機EL素子用組成物は、インクジェット方式によりパターン形成される。

【0052】ここで、インクジェットプリンティングによるEL素子の製造法とは、前記組成物を溶媒に溶解または分散させて吐出液としてヘッドから吐出させて、赤色、緑色、青色のような3原色またはその中間色のうち少なくとも1色の画素を形成することをいう。

【0053】かかるインクジェットプリンティング方式

によれば、微細なパターンニングを簡便にかつ短時間で行うことができる。また、吐出量の増減により膜厚の調整が容易になるため、それによって膜の性状や発色バランス、輝度等の発色能を容易かつ自由に制御することができる。

【0054】本発明の有機EL素子の製造方法は、EL素子用組成物をインクジェット方式により前記組成物をヘッドから噴出させてパターンを形成する工程と、加熱処理により前記組成物中の前記前駆体を高分子化させて発光層を形成する工程とを有することを特徴とするものである。これによれば、高分子化させる前の共役系高分子有機化合物の前駆体組成物を材料として用いるため、組成物材料の粘度の自由度が大きく、インクジェット方式を採用することが可能になる。したがって、組成物溶液を任意の位置に任意の量を噴出させることができ、発光層の発光特性や膜性状を容易に制御することができる。

【0055】本発明の有機EL素子の製造方法において使用されるインクジェット用ヘッドの構造を図2に示す。

【0056】当該インクジェット用ヘッド10は、例えばステンレス製のノズルプレート11と振動板13とを備え、両者は仕切部材（リザーバプレート）15を介して接合されている。

【0057】ノズルプレート11と振動板13との間には、仕切部材15によって複数の空間19と液溜り21とが形成されている。各空間19および液溜り21の内部は本発明の組成物で満たされており、各空間19と液溜り21とは供給口23を介して連通している。

【0058】さらに、ノズルプレート11には、空間19から組成物をジェット状に噴射するためのノズル孔25が設けられている。一方、振動板13には、液溜り21に組成物を供給するための孔27が形成されている。

【0059】また、振動板13の空間19に対向する面と反対側の面上には、前記空間19の位置に対応させて圧電素子29が接合されている。

【0060】この圧電素子29に通電すると圧電素子29が外側に突出するように撓曲し、同時に圧電素子29が接合している振動板13も一体となって外側に撓曲する。これによって空間19の容積が増大する。したがって、空間19内に増大した容積分に相当する組成物が液溜り21から供給口23を介して流入する。

【0061】次に、圧電素子29への通電を解除すると、該圧電素子29と振動板13はともに元の形状に戻る。これにより空間19も元の容積に戻るため空間19内部の組成物の圧力が上昇し、ノズル孔25から基板に向けて組成物が噴出する。

【0062】なお、ノズル孔25の内壁やその周辺部には、組成物の飛行曲がり・孔詰まりを防止するためにテフロンコーティング等による撥水処理が施されていることが好ましい。

【0063】このようなヘッドを用いて、例えば赤・青・緑の3原色に対応する組成物を所定のパターンで吐出することにより、有機発光層をそれぞれ設け、画素を形成することができる。

【0064】このようなインクジェット方式によれば、任意の組成物量、組成物の噴射回数、形成パターンを容易かつ簡便に調整することができ、これにより発光層の発光特性、膜厚等の膜性状を制御することが可能となる。

【0065】また、これにより形成された薄膜には真空蒸着法において問題となるダークスポットの発生等の問題もなく、優れたEL素子を得ることができる。

【0066】（実施例）以下、本発明の具体的実施例について説明する。

【0067】1. 有機EL素子の作成

（実施例1）各色について表1に示す組成からなる有機EL素子用組成物を用いて、これらを図1に示すような方法で有機EL素子を作成した。

【0068】

【表1】

表 1

(実施例1)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375
潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5
	ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10
極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231
	メタノール	23.394		メタノール	23.394		メタノール	23.394
	DMF	60		DMF	60		DMF	60
蛍光色素	ローダミンB	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	ジスチリルビフェニル	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	なし	—

【0069】図1に示すように、ガラス基板104上にITO透明画素電極101、102、および103をフォトリソグラフィにより、100 μ mピッチ、0.1 μ m厚のパターンを形成する。次に、ITO透明画素電極間を埋め、光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ねた樹脂ブラックレジスト105をフォトリソグラフィにより形成する。ブラックレジストは幅20 μ m、厚さ2.0 μ mとした。

【0070】さらに、インクジェットプリント用装置109のヘッド110から上記の組成物を噴出させることにより各色発光材料をパターンニング塗布した後、窒素雰囲気下で150℃、4時間加熱処理し、組成物中の前駆体を高分子化させることにより赤色、緑色、青色を発色する各発光層106(赤)、107(緑)、108(青)を形成した。

【0071】次に、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより0.1 μ mの電子輸送層111を形成した。この電子輸送層111は、陰極からの電子注入を容易にし、また、陰極から発光部分を遠ざけることにより電極消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成することに寄与する。

【0072】最後に、対向電極として厚さ0.8 μ mのAlLi反射電極112を蒸着法により形成し、有機EL素子を作成した。

【0073】(実施例2) 緑色組成物中に蛍光色素としてキナクリドン0.0075wt%(PPV前駆体固型分比:2%)添加した以外は上記実施例1と同様にして有機EL素子を作成した。

【0074】

【表2】

表 2

(実施例2)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375
潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5
	ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10
極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231
	メタノール	23.394		メタノール	23.394		メタノール	23.394
	DMF	60		DMF	60		DMF	60
蛍光色素	ローダミンB	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	ジスチリルビフェニル	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	キナクリドン	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)

【0075】(実施例3) 赤色組成物中に蛍光色素としてローダミン101を添加した以外は、上記実施例1と同様にして有機EL素子を作成した。

【0076】
【表3】

表 3

(実施例3)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375
潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5
	ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10
極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231
	メタノール	23.394		メタノール	23.394		メタノール	23.394
	DMF	60		DMF	60		DMF	60
蛍光色素	ローダミン101	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	ジスチリルビフェニル	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	なし	—

【0077】(実施例4) 青色組成物中に蛍光色素としてクマリン6およびジスチリルビフェニルを各0.00375wt% (PPV前駆体固型分比 : 各1wt%) 添加し、潤滑剤をグリセリン3wt%およびジエチレングリコ

ール12wt%とした以外は、上記実施例1と同様にして有機EL素子を作成した。

【0078】
【表4】

表 4

(実施例4)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375
潤滑剤	グリセリン	3	潤滑剤	グリセリン	3	潤滑剤	グリセリン	3
	ジエチレングリコール	12		ジエチレングリコール	12		ジエチレングリコール	12
極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231
	メタノール	23.394		メタノール	23.394		メタノール	23.394
	DMF	60		DMF	60		DMF	60
蛍光色素	ローダミンB	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	クマリン6	0.00375 (1wt%)	蛍光色素	なし	—
				ジスチリルピフェニル	0.00375 (1wt%)			

【0079】(実施例5) 青色組成物中に蛍光色素としてTPB (テトラフェニルブタジエン) を、さらに緑色組成物中に蛍光色素としてキナクリドン(quinacridone)を0.0075 wt% (PPV前駆体固型分比 : 2wt%) を添加し、潤滑剤をグリセリン3wt%およびジエチレングリコール12

wt%とした以外は、上記実施例1と同様にして有機EL素子を作成した。

【0080】

【表5】

表 5

(実施例5)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375
潤滑剤	グリセリン	3	潤滑剤	グリセリン	3	潤滑剤	グリセリン	3
	ジエチレングリコール	12		ジエチレングリコール	12		ジエチレングリコール	12
極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231
	メタノール	23.394		メタノール	23.394		メタノール	23.394
	DMF	60		DMF	60		DMF	60
蛍光色素	ローダミンB	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	TPB : テトラフェニル ブタジエン	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	キナクリドン	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)

【0081】(実施例6) 青色組成物中に蛍光色素としてクマリン138を添加した以外は、上記実施例1と同様にして有機EL素子を作成した。

【0082】

【表6】

表 6

(実施例6)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375	前駆体	PPV前駆体	0.375
潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5
	ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10
極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231
	メタノール	23.394		メタノール	23.394		メタノール	23.394
	DMP	60		DMP	60		DMP	60
蛍光色素	ローダミンB	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	クマリン138	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	なし	—

【0083】 (実施例7) PPV前駆体の代わりに赤色発色光を有するCN-PPV前駆体を添加し、赤色蛍光色素を添加せず、さらに、緑色組成物中に蛍光色素としてキナクリドン を 0.0075wt% (PPV前駆体固型分比 : 2wt%) 添加した以外は、上記実施例1と同様に

して有機EL素子を作成した。

【0084】

【表7】

表 7

(実施例7)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
前駆体	CN-PPV前駆体	0.375	前駆体	CN-PPV前駆体	0.375	前駆体	CN-PPV前駆体	0.375
潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5
	ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10		ジエチレングリコール	10
極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231	極性溶媒	水	1.231
	メタノール	23.394		メタノール	23.394		メタノール	23.394
	DMP	60		DMP	60		DMP	60
蛍光色素	なし	—	蛍光色素	ジスチリルピフェニル	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)	蛍光色素	キナクリドン	0.0075 (前駆体固型分比 : 2wt%)

【0085】 (比較例1) 表8に示す組成からなる有機EL素子用組成物を調整し、真空蒸着法により有機EL素子を作製した。

【0086】

【表8】

表 8

(比較例1)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
ホスト	Alq.	99.0	ホスト	Alq.	82.1	ホスト	Alq.	98.95
ドーパント	DCM-1	1.0	ドーパント	TPB	17.9	ドーパント	クマリン6	1.05
潤滑剤	—	—	潤滑剤	—	—	潤滑剤	—	—
	—	—		—	—		—	—
極性溶媒	—	—	極性溶媒	—	—	極性溶媒	—	—
	—	—		—	—		—	—
	—	—		—	—		—	—

【0087】(比較例2) 各色について表9に示す組成からなる有機EL素子用組成物を調整し、実施例1と同様の方法により有機EL素子を作製した。

【0088】

【表9】

表 9

(比較例2)

赤色発光層			青色発光層			緑色発光層		
組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)	組 成		含有量 (wt%)
ホスト	Alq.	24.0	ホスト	Alq.	7.1	ホスト	Alq.	23.95
ドーパント	DCM-1	1.0	ドーパント	TPB	17.9	ドーパント	クマリン6	1.05
潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5	潤滑剤	グリセリン	5
	DEG	10		DEG	10		DEG	10
極性溶媒	クロロホルム	10	極性溶媒	クロロホルム	10	極性溶媒	クロロホルム	10
	DMF	50		DMF	50		DMF	50

【0089】2. 発光層の発光特性および膜特性の評価
前述の実施例1～7および比較例1、2で作製した有機EL素子の発光層の発光特性および膜特性について下記の方法により評価をした。

【0090】①発光開始電圧

所定の電圧を素子に印加し、 $1\text{cd}/\text{m}^2$ の発光輝度を観測したときの印加電圧を発光開始電圧 $[V_{th}]$ とした。

【0091】②発光寿命

安定化処理後の初期輝度を100%とし、標準波形で一定の電流を印加して連続的に発光させ、輝度の変化を測定し、初期輝度に対し50%に低下するまでの時間を発光寿命とする。

【0092】なお、駆動条件は、室温：40℃、湿度：23%、電流値：20mA/cm²である。

【0093】③発光輝度

電流値を20mA/cm²としたときの輝度を観測する。

【0094】④吸収極大波長

各発光層の吸収極大波長を測定した。

【0095】図3は実施例1の有機EL素子の発光層におけるスペクトルを示すものである。

【0096】⑤成膜安定性

発光層を200℃で60分間加熱した後、発光層のクラックや変形等の発生状況を顕微鏡で観察した。

【0097】これらの結果を表10、11に示す。

【0098】

【表10】

表10

	発光開始電圧[V _{on}]			発光寿命[h _r]			発光輝度[cd/m ²]			吸収極大波長[nm]		
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	R	G	B
実施例1	3	3	5	5000	5000	5000	2000	2000	2000	590	530	420
実施例2	4	3	5	5000	5000	5000	2000	2000	2000	600	530	410
実施例3	4	3	6	5000	5000	5000	2000	2000	2000	620	530	420
実施例4	4	3	5	5000	5000	5000	2000	2000	2000	620	530	415
実施例5	4	3	5	5000	5000	5000	2000	2000	2000	590	525	420
実施例6	4	3	5	5000	5000	5000	2000	2000	2000	590	530	420
実施例7	4	4	5	5000	5000	5000	2000	2000	2000	620	530	430
比較例1	10	10	10	1000	1000	1000	1400	1200	1000	550	510	450
比較例2	パターン形成不能											

【0099】

【表11】

表11

	成膜安定性		
	R	G	B
実施例1	○	○	○
実施例2	○	○	○
実施例3	○	○	○
実施例4	○	○	○
実施例5	○	○	○
実施例6	○	○	○
実施例7	○	○	○
比較例1	○	△	×
比較例2	パターン形成不能		

【0100】表10、11に示すように、実施例1～7は、いずれも発光層の発光特性および発光層の膜性状に優れたものであった。これに対し、比較例1は成膜安定性に劣り、また発光層中にダークスポットが観察された。また比較例2については、組成物の溶剤特に、クロホルムがヘッドの構成部品を侵食し、また、沸点が低い組成物が乾固して固型分が付着し、ノズル詰まりが生じてパターンの形成ができなかった。

【0101】以上、本発明の有機EL素子用組成物および有機EL素子の製造方法について、図示の各実施例にしたがって説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、例えば各層の間に任意の機能性中間層を設ける工程があってもよい。また、発光特性を変化させるために添加される蛍光色素は極性溶媒に溶解または均一に分散し得るものであれば、これらに限られるものではない。

【0102】

【発明の効果】以上述べたように、本発明の有機EL素子用組成物によれば、発光材料の幅広い選択によりEL発光素子の合理的設計が可能となる。すなわち、共役高分子系有機化合物と蛍光色素との組合せにより、種々の表示光を得ることができるためフルカラー表示が可能となる。したがって、高輝度・長寿命で多種多様なEL素子設計を展開することができる。

【0103】また、発光層材料として加熱硬化させることにより高分子化する前駆体を含むものであるため、粘度等の条件設定の自由度が大きく、インクジェット用の吐出液として適した条件に容易に調製することができる。

【0104】さらに、本発明の有機EL素子用組成物の製造法によれば、膜厚、ドット数等の条件を任意に調整可能であるため発光層の発光特性を容易に制御することができる。そして、発光素子のサイズやパターンも任意に設定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の製造方法の工程を示す断面図である。

【図2】有機EL素子の製造に用いられるインクジェット用プリンタヘッドの構成例を示す平面斜視図である。


【図3】本発明により得られた有機EL素子（実施例1）の各発光層の光吸収波長を示す図である。

【符号の説明】

10 インクジェット用ヘッド
11 ノズルプレート
13 振動板
15 仕切り部材
19 空間
21 液溜り
23 供給口
25 ノズル孔


27 孔
29 圧電素子
101 透明画素電極
102 透明画素電極
103 透明画素電極
104 ガラス基板
105 樹脂ブラックレジスト
106 有機発光層（赤）
107 有機発光層（緑）
108 有機発光層（青）
109 インクジェットプリント装置
110 ヘッド
111 電子輸送層
112 対向電極

【図1】




(14)

【図2】



【図3】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6
H05B 33/10

識別記号

F I
H05B 33/10